DUNE
UNIQUE MATTERS

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Руководство по укладке стеклянной мозаики

Рекомендации по укладке, затирке и уходу за стеклянной мозаикой.

01 Подготовка поверхности

Перед укладкой покрытия основание должно быть прочным, чистым и идеально ровным.

Если основание неровное, выровняйте его подходящими составами. **Никогда не выравнивайте клеем.** Устраните также трещины и дефекты, чтобы стена стала совершенно гладкой.

> 2 мм
Перепад, при котором основание нужно **выровнять** подходящими составами.

< 2 %
Макс. допустимая влажность **стены** перед укладкой.

02 Клеевой состав

Выбор клея зависит от ряда факторов, которые стоит оценить заранее.

- Материал облицовываемого основания (гипсокартон, синтетические панели, гипс, дерево...).
- Стабильность основания.
- Площадь облицовки.
- Условия окружающей среды.
- Требуемая скорость выполнения работ.

Рекомендуемые DUNE клеи испытаны на нашем предприятии в контролируемых условиях на жёстких основаниях из кирпича или бетона. При любом другом способе укладки рекомендуется предварительное испытание, а при сомнениях — консультация с DUNE или с производителем клея.

ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ ПРОБУ

Перед укладкой всего материала проверьте систему минимум на **2 плитках**. Убедитесь также, что выбранный клей подходит для укладываемого материала.

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ

Рекомендуются **белые эпоксидные клеи**, сводящие к минимуму изменение оттенка стекла (см. таблицу клеев в разделе 06).

ОЧЕНЬ ВАЖНО · ТОЛЩИНА КЛЕЯ

Не наносите клей слоем толще **3 мм**. Усадка клея может вызвать дефекты на тыльной стороне некоторых отделок, как на фотографиях.



Дефекты тыльной стороны из-за избытка клея.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ОСНОВАНИЕ

Облицовываемая поверхность обязательно должна быть водонепроницаемой. Рекомендуется провести необходимые проверки.

03 Укладка

Свежий клей и полное покрытие плитки — залог долговечной укладки.

1 Начинать снизу

- Рекомендуется укладывать снизу вверх, давая нижним рядам высохнуть.

2 Нанести клей

- Нанести тонкий слой (ок. 3 мм) на место укладки плитки.
- Расчесать зубчатым шпателем № 3 до образования борозд.

3 Уложить плитку

- Пока клей мягкий и до образования сухой плёнки на поверхности.
- Слегка прижать для хорошего сцепления и устранения пустот под плиткой.

4 Соблюдать равные швы

- Расстояние между листами должно быть равно шву между чипами.

5 Аккуратно стыковать сетки

- На нерегулярной мозаике стоит снять и переклеить несколько чипов на стыке двух сеток для лучшего вида.

ПЛАВЛЕНОЕ СТЕКЛО И РУЧНАЯ РАБОТА

Мозаика из плавленого стекла и ручной работы имеет различия в цвете и форме чипов. Небольшие дефекты и неровности — часть производственного процесса и не являются основанием для претензий.

МОДЕЛИ NICE, ALEGRIA, KANNA И ARGUS

Не подвергать воздействию дневного света: органические краски выцветают.

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

При укладке стеклянной мозаики на пол душа рекомендуется противоскользящая обработка. DUNE рекомендует и поставляет **ANTIGLISS**.

Резка

Используйте специальные кусачки для стеклянной мозаики или болгарку с диском по стеклу или керамограниту с водяным охлаждением.

04 Затирка швов

Итоговый вид зависит как от материала, так и от чистоты при нанесении.

1 Подготовить швы

- Швы должны быть чистыми и сухими, глубиной не менее 2 мм.

2 Нанести затирку

- Распределить гладким шпателем, заполняя все швы.

3 Сразу очистить

- Не давайте излишкам высохнуть: удаляйте их сразу губкой, смоченной водой и pH-нейтральным средством.
- Никогда не используйте абразивные средства. Если материал высох, примените очиститель цементных налётов.

Для лучшей водонепроницаемости рекомендуются **эпоксидные затирки**, особенно во влажных зонах. См. таблицу затирок в разделе 06.

ПРАВИЛЬНО ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ

Цвет затирки влияет на итоговый вид. DUNE советует сделать пробу перед затиркой всей поверхности.

МОЗАИКА ESSENTIAL

Из-за выпуклой поверхности при затирке остаётся толстый слой затирки. Для правильного вида и полного круга очищайте несколько раз, пока излишки не будут удалены.

05 Очистка и уход

Ежедневный уход прост при использовании подходящих средств.

Регулярную очистку можно выполнять обычными pH-нейтральными средствами, без абразивных материалов.



06 Рекомендуемые продукты

Клеи, средства для обработки и затирки.

Клеи

Производитель	Плиточный клей C1 C1 concrete glue	Плиточный клей C2 C2 concrete glue	Эпоксидный клей Epoxy adhesive
KERAKOLL	ESPECIAL ECO	H 40 ECO FLEX	SUPERFLEX ECO
MAPEI	TIXOBOND	KERAFLEX MAXI S-1	KERALASTIC T

Производитель	Клеевой раствор с латексом Latex adhesive mortar
LATICRETE	Mortar 211 + Laticrete 4237

Средства для обработки

Поверхность Surface	Код Code	Описание Description	Код PHP PHP code
СТЕКЛО · Glass	185463	ANTIGLISS	D787
КАМЕНЬ · Stone	184507	ЗАЩИТНЫЙ ЖИДКИЙ ВОСК Liquid protective wax	D945
КАМЕНЬ · Stone	184508	ПРОПИТКА ОТ ПЯТЕН Stain-proof sealer	D969

Затирки

Производитель	Цементная затирка Cement grouting material	Эпоксидная затирка Epoxy grouting material
KERAKOLL	FUGABELLA ECO PORCELANA	FUGALITE
MAPEI	KERACOLOR FF	KERAPOXY
LATICRETE	LATICRETE серия 1600	—

DUNE

UNIQUE MATTERS

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Partida Rachina, 12130 - Sant Joan de Moró (Castellón) - Испания

КОНТАКТЫ

+34 964 657 400

dune@duneceramics.com

www.duneceramics.com